

Ligno-Light MH 3-s Platte

nach Maß gefertigt

Mittellage Dendro Light aus Nadelholz

homogene Struktur, hohe Stabilität, Formstabil, vielseitig einsetzbar

- Gewicht 250-300 kg/m³
- Querkzugfestigkeit 2,5 N/mm²
- E-Modul ~ 8000 N/mm²
- Wärmeleitfähigkeit 0,087 W/mk
- Schraubenauszugfestigkeit 1000 N
- Brandbeständigkeit F30



Decklage 4 mm Holzarten lt. Preisliste

Wildholzdecklage 4mm, 20-40cm br.Lamellen mögl.

Anleimer oder Einleimer 4 mm

Holzarten lt. Preisliste

A - Seite beidseitig Qualität A- im Prinzip fehlerfrei

B - Seite max. für Möbelleinseiten

Farbdifferenzen, verwachsene gesunde Äste, vereinzelt, Rindeneinwuchs, dunkle Einschüsse, kleine Risse, vereinzelt Holzflecken, geschlossene Oberfläche

C - Seite für nicht sichtbare Seiten, teilweise offene Äste, vereinzelt Oberflächenrisse

vereinzelt Rindeneinwuchs, grobe Textur, teilweise offene Oberfläche

- Verleimung B3/ nicht für Aussenbereich
- Holzfeuchte 7 - 10 %

Wir bieten folgende Holzarten an:

Fichte astrein	Buche ged.	Eiche, Asteiche	kanad Ahorn		
Lärche astig	Lärche astrein	Esche hell	europ Kirsch	Ami Nuss ged	deutsch Nuß ged
Kiefer	Birke, Linde	Red Alder	ami Kirsch		Birne ged
Buche unged.	Erle	heim Ahorn			
Tanne	Braunesche	Mahagoni			
		Thermoesche			
		Akazie, Rüster			

Stärke in mm

50 bis 100

Überlängen gerne auf Anfrage

Längsformate: max. Länge auf Anfrage (Standard 2980 mm)
max. Breite 1280 mm

Querformate: max. Länge 1280 mm
max. Breite 2980 mm - kalibriert mit Querschleif

Lieferzeit: Preis auf Anfrage
2-3 Wochen ab Auftragsklarheit